

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 1 月 15 日 (15.01.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/006018 A1(51) 国際特許分類⁷: G03F 1/16, H01L 21/027

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/008527

(22) 国際出願日: 2003 年 7 月 4 日 (04.07.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-195458 2002 年 7 月 4 日 (04.07.2002) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について):
HOYA 株式会社 (HOYA CORPORATION) [JP/JP];
〒161-8525 東京都 新宿区 中落合 2 丁目 7 番 5 号
Tokyo (JP).

(72) 発明者; および


(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 石橋 信一
(ISHIBASHI, Shinichi) [JP/JP]; 〒161-8525 東京都
新宿区 中落合 2 丁目 7 番 5 号 HOYA 株式会
社内 Tokyo (JP). 臼井 洋一 (USUI, Yoichi) [JP/JP]; 〒
161-8525 東京都 新宿区 中落合 2 丁目 7 番 5 号
HOYA 株式会社内 Tokyo (JP).(74) 代理人: 後藤 洋介, 外 (GOTO, Yosuke et al.); 〒105-
0003 東京都 港区 西新橋 1 丁目 4 番 10 号 第三森ビ
ル Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): DE, US.

添付公開書類:
— 国際調査報告書2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: REFLECTIVE MASKBLANKS

(54) 発明の名称: 反射型マスクブランクス



(57) Abstract: A reflective mask and reflective maskblanks capable of accurately forming the shape of a fine mask pattern, providing a sufficient contrast in a pattern inspection, and accurately transferring a pattern, wherein a multi-layer reflective film (12) for reflecting exposure light, a buffer layer (13), and an adsorbent layer for absorbing the exposure light are formed on a substrate (11) in that order, the adsorbent layer is formed in a laminated structure having an uppermost layer (15) and a lower layer (14) other than the uppermost layer (15), and the uppermost layer (15) has a reflectance of 20% or less to light with an inspection wave length used for the inspection of the pattern formed on the adsorbent layer, and is formed of an inorganic material having a resistance against requirements for etching used when the pattern is formed on the lower layer.

(57) 要約: 微細なマスクパターンを形状精度よく形成でき、パターン検査において十分なコントラストが得られ、高精度のパターン転写が可能な反射型マスク及び反射型マスクブランクスである。基板 (11) 上に順次、露光光を反射する多層反射膜 (12)、バッファ層 (13) 及び露光光を吸収する吸収体層を備える。この吸収体層は、最上層 (15) と、それ以外の下層 (14) とからなる積層構造となっている。最上層 (15) は、吸収体層に形成されたパターンの検査に使用する検査波長の光に対する反射率が 20% 以下であり、かつ下層へのパターン形成の際のエッチング条件に対し耐性を有する無機材料で形成されている。

明 細 書

反射型マスクブランクス

技術分野

本発明は、半導体製造などに使用される反射型マスク及びそれを製造するための反射型マスクブランクスに関する。

背景技術

近年、半導体メモリーや超L S I（大規模集積回路）等において見られるように、半導体製品の高集積化に伴い、フォトリソグラフィ法の転写限界を上回る微細パターンが必要とされている。このため、微細パターンの転写を可能とするため、より波長の短い極端紫外光を用いた極端紫外光リソグラフィ法（E U V リソグラフィ法）が提案されている。なお、ここで、E U V光とは、軟X線領域又は真空紫外線領域の波長帯の光を指し、具体的には波長が0. 2～1 0 0 n m程度の光のことである。

E U Vリソグラフィにおいて使用されるE U V用反射型マスクは、たとえば特開平8－2 1 3 3 0 3号公報に記載されたように、シリコンや石英などの基板上に、E U V（例えば波長1 3. 4 n m程度の軟X線領域である極端紫外光）多層反射層、その上にバッファ層さらにその上にパターン状に形成されたE U V吸収体層を有している。バッファ層は、吸収体層のパターン形成工程および修復工程におけるE U V多層反射層の保護を目的としてE U V多層反射層とE U V吸収体層の間に設けられている。

露光機においてこの反射型マスクに入射した光は、吸収体パターンのある部分では吸収され、吸収体パターンのない多層反射膜により反射された像が反射光学系を通してウエハ上に転写される。

第4図を参照して、このE U Vリソグラフィに用いる反射型マスクの製造方法について説明する。第4図は、従来の反射型マスクの製造工程を表わす断面の

概略図である。

(1) SiO_2 基板 11 上に、順次 EUV 多層反射膜である積層膜 12、その上に吸収体パターン形成工程における EUV 層の保護を目的としてバッファ層 13、その上に EUV 吸収体である吸収体層 14 を成膜する。その後、この吸収体層表面に有機レジスト膜 16 を塗布する (第 4 図 (1))。

(2) 有機レジスト膜 16 に、レジストパターン 16 a を形成する (第 4 図 (2))。

(3) このレジストパターン 16 a により吸収体層 14 をエッチング加工し所定のパターンを有する吸収体パターン 14 a を形成する。ここで、形成された吸収体パターン 14 a の検査を実施する (第 4 図 (3))。具体的には、エッチング除去されるべきでない箇所の吸収体層が除去されたピンホール欠陥 21 (白欠陥ともいう) や、エッチング不足により吸収体層が十分に除去されていない箇所 22 (黒欠陥ともいう) を検出する。

(4) 吸収体パターン 14 a の欠陥を修正し、修正された吸収体パターン 14 b とする (第 4 図 (4))。

(5) 最後にバッファ層 13 のパターン 13 a 形成を実施し、EUV 反射型マスクとなる。これに EUV 光 31 を照射すると、吸収体層 14 およびバッファ層 13 を除去して反射積層膜 12 が露出した部分のみ EUV 光 31 を反射し、リソグラフィに使用することができる (第 4 図 (5))。

上述の EUV 反射型マスク作成工程において、(3) の吸収体パターンの検査では、波長 193 nm から 257 nm の遠紫外光を使用した反射型の検査機が使用される。

検査は、この検査光をパターンが形成された反射型マスクの表面に入射し、マスク表面での検査光の反射のコントラストを観察することにより行われる。

又、(5) のバッファ層の除去後、仕様通りの吸収体パターンが形成されているかどうか最終確認の検査が行われる。このパターンの最終検査も、上述した検査同様、遠紫外光を検査光としてマスク表面での検査光の反射光のコントラストを観察する事によって行われる。

上述した吸収体層への転写パターンの形成においては、有機物質からなるレジ

ストを使用するが、このようなレジストは一般にドライエッチング耐性が低く、吸収体層のパターン形成時にレジスト膜が損傷を受けるため、レジスト層は、ある一定以上の膜厚（通常500nmから800nm程度）が必要であった。

ところが、マスクに要求されるパターンの線幅が細くなると、このような厚いレジストに細いパターンを形成するのは、次の点で困難になってきた。

すなわち、第一にレジストの垂直方向の形状精度が取り難く、吸収体パターン
の形状精度が悪化する。第二にエッチングガスがレジストパターンの細い通路に
供給されにくく、又、エッチングにより発生したガスも滞留しやすいため、線幅
の狭い部分でエッチングの反応が進みにくい。従って、線幅の広い部分と、狭い
部分でのエッチング速度に差が出てしまい、マスク面内で均一なエッチングが行
えない。

このような点から、従来の厚いレジストを使用すると、例えば、解像度0.1
μm以下というような線幅の細いパターンの形成が困難であるという問題があっ
た。

一方、上述した吸収体層のパターンの検査においては、吸収体層が除去された
部分に露出したバッファ層表面或いは、バッファ層が除去されて露出した多層反
射膜表面と、吸収体層が残っている部分の吸収体層表面の間で上述した検査光に
よる検査がなされることになる。

そのため、検査光の波長に対するバッファ層表面或いは多層反射膜表面と吸収
体層表面との反射率の差が小さいと、検査時のコントラストが悪くなり、正確な
検査が行えないという問題があった。

そこで、本発明は上述の課題を解決するために案出されたものであり、吸収体
層に微細なパターンを形状精度よく形成でき、パターン検査において十分なコン
トラストが得られ、高精度のパターン転写が可能な反射型マスク及び反射型マス
クブランクスを得る事を目的としたものである。

発明の開示

本出願人は、上記パターン検査時のコントラストの課題に対し、吸収体層を積

層構造とし、その最上層をパターン検査に使用する光に対して反射率の低い材料からなる低反射層とする構成の反射型マスク及び反射型マスクブランクスを先に提案した（特願 2002-108808）。

本発明者らは、この反射型マスクを更に改良し、上記低反射層に所定の特性を有する材料を使用することにより、低反射層に、それより下層の吸収体層にパターン形成をする際の無機エッチングマスク層の機能を兼ね備えることができることを見出した。そして、低反射層を薄い無機エッチングマスク層として機能させることにより、上記課題が解決できることを見出した。

すなわち、本発明の反射型マスクブランクスは、基板と、該基板上に順次形成された、露光光を反射する多層反射膜及び露光光を吸収する吸収体層を備えた反射型マスクブランクスであって、前記吸収体層は、少なくとも最上層と、それ以外の下層とからなる積層構造となっており、前記最上層は、前記吸収体層に形成された吸収体層のパターンの検査に使用する検査波長の光に対する反射率が 20%以下であり、かつ下層へのパターン形成の際のエッチング条件に対し耐性を有する無機材料で形成されていることを特徴とする。

また、本発明の反射型マスクブランクスは、基板と、基板上に順次形成された、露光光を反射する多層反射膜及び露光光を吸収する吸収体層を備えた反射型マスクブランクスであって、前記吸収体層は、少なくとも最上層と、それ以外の下層とからなる積層構造となっており、前記最上層は、前記吸収体層に形成された吸収体層のパターンの検査に使用する検査波長の光において、前記吸収体層の直下の層に対する下記の式で示されるコントラスト値が 40%以上であり、かつ下層へのパターン形成の際のエッチング条件に対し耐性を有する無機材料で形成されていることを特徴とする。

$$(\text{式}) \text{コントラスト値}(\%) = (R_2 - R_1) / (R_2 + R_1) \times 100$$

（ただし、 R_1 は検査波長の光に対する最上層表面の反射率、 R_2 は吸収体層直下の層表面の反射率）

前記吸収体層のパターンの検査には波長が 190 nm～260 nm の範囲に含まれる検査光が使用される。

前記吸収体層の下層にパターンを形成する際の前記最上層と下層とのエッチング選択比が5以上であることが望ましい。

前記吸収体層の具体的材料としては、例えば、前記吸収体層の下層がタンタル（Ta）を含む材料で、前記最上層がケイ素（Si）を含む材料でそれぞれ構成することができる。

また、前記多層反射膜と吸収体層との間に、更に、吸収体層の下層のパターン形成及びパターン修正の際のエッチング条件に対し耐性を有するバッファ層を設けてもよい。このバッファ層は例えばクロム（Cr）を含む材料で構成することができる。

本発明の反射型マスクは、以上のような反射型マスクブランクスの吸収体層にパターンを形成したものである。

本発明の反射型マスクは、まず積層構造からなる吸収体層の最上層にパターンを形成し、次いで該最上層に形成されたパターンをマスクとして吸収体層の下層のエッチングを行い、下層にパターンを形成することにより製造することができる。

また、前記多層反射膜と吸収体層との間に、更にバッファ層を設けた場合は、前記吸収体層の最上層及び下層にパターンを形成した後、該吸収体層に形成されたパターンをマスクとしてバッファ層のエッチングを行い、バッファ層にパターンを形成する。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の実施例に係る反射型マスクの製造工程を示す断面構成図であり、第2図は、波長190nm～800nmの範囲の光に対する、吸収体層最上層表面での反射率及び最上層を形成する前の下層表面での反射率を示すグラフであり、第3図は、パターン転写装置の概略構成図であり、第4図は、従来の反射型マスクの製造工程を示す断面構成図である。

発明を実施するための最良の形態

以下に、本発明の反射型マスクブランクス及び反射型マスクの実施の形態について説明する。本発明の反射型マスクブランクス及び反射型マスクは、基板上に順次、多層反射膜、吸収体層の各層が形成された構造で、前記吸収体層は積層構造になっている。又、多層反射膜と吸収体層の間に吸収体層のパターン形成及びパターン修正の際のエッチング条件に耐性を有するバッファ層を有していても良い。

ここで、本発明の反射型マスクブランクス及び反射型マスクを形成する各層について説明する。

まず、吸収体層について説明する。

本発明の反射型マスクブランクス及び反射型マスクの吸収体層は、露光光であるEUV光を吸収する機能を有する。本発明の吸収体層は、最上層と、それ以外の下層からなる積層構造になっている。下層は更に、複数の層からなっても良いが、最上層と、一層の下層からなる2層構造とするのが、製造工程・材料の種類が少なくすむために好ましい。

次に、最上層について説明する。

本発明の最上層は、吸収体層に形成された吸収体パターンの検査において低反射層として機能すると共に、吸収体下層にパターンを形成する際のエッチングマスクとして機能する。

本発明の最上層は、まず、吸収体パターンの検査時において、吸収体層の直下に形成される層（通常は後述するバッファ層或いは多層反射膜）との間で、十分なコントラストが取れる材料から選択される。検査における吸収体層の直下にある層とのコントラスト値は、40%以上、好ましくは60%以上となるようにするのがよい。

なお、検査時のコントラスト値は次の式で定義される。

$$\text{コントラスト値 (\%)} = (R_2 - R_1) / (R_2 + R_1) \times 100$$

(ただし、 R_1 、 R_2 は検査を行う各層における反射率で、 $R_2 > R_1$)

例えば、波長257nmの光を検査光とした場合、一般にバッファ層として用

いられる物質の反射率は、 SiO_2 で40%程度、Crで50%程度である。又、波長13nm付近の露光光に対して一般に用いられるMo/Si周期多層膜からなる多層反射膜の遠紫外光に対する反射率は60%程度である。このように、一般的に使用されるバッファ層、多層反射膜の検査波長に対する反射率は比較的大きいため、最上層の材料は、検査波長に対し、反射率の小さい材料を使用するのが上記十分なコントラストを得る上で有利である。

このような点から、吸収体層の最上層の検査波長に対する反射率は、20%以下とするのが好ましく、10%以下とするのが更に好ましい。

本発明の最上層は、更に、上述した検査光に対する反射率の条件を満たす材料のうち、吸収体層の下層にパターンを形成する際のエッチング条件に対し、耐性を持った無機材料が選択される。

従来の有機物質を用いたレジストに対し、無機材料を用いたエッチングマスクは、ドライエッチング耐性に優れているため、薄く形成することが可能になる。従って、線幅が細いパターンであっても、形状精度よく吸収体層にパターンを形成することができる。

最上層と下層とのエッチング選択比は、好ましくは5以上、更に好ましくは10以上である。エッチング選択比が大きいほど、最上層を薄くできる。ただし、最上層が薄すぎると検査波長に対する反射率が高くなるので、上述した検査波長に対する反射率を確保するため、通常、最上層は、15～30nm程度の厚さに形成される。

このように、本発明の吸収体層の最上層は検査波長に対し低反射率を有し、かつ、下層にパターンを形成する際のエッチングマスク層の機能も有するため、簡単な層構造で、検査時のコントラストが十分得られるとともに、線幅の細い吸収体パターンが精度よく形成できる反射型マスク及び反射型マスクブランクスが得られる。又、多層反射膜と吸収体層の間にバッファ層を有する場合には、最上層は、バッファ層にパターンを形成する際のマスクとしても用いることができる。

次に、吸収体層の下層について説明する。下層は、主に、露光光であるEUV光の吸収機能を担う。従って、EUV光の吸収の大きい物質を用いる。このよう

な吸収体層の下層としては、EUV光に対する吸収係数が大きく加工性に優れている点から、タンタルを含む材料、例えばタンタルやタンタル合金が好ましく用いられる。

このような材料の具体例として、タンタル単体、タンタルホウ素合金 (TaB)、タンタルホウ素合金の窒化物 (TaBN)、タンタルゲルマニウム合金 (TaGe)、タンタルゲルマニウム合金の窒化物 (TaGeN)、タンタルシリコン合金 (TaSi)、タンタルシリコン合金の窒化物 (TaSiN)、タンタルシリコンホウ素合金 (TaSiB)、タンタルゲルマニウムホウ素合金 (TaGeB)、タンタルシリコンホウ素合金の窒化物 (TaSiBN)、タンタルゲルマニウムホウ素合金の窒化物 (TaGeBN) 等が挙げられる。また、これらに更に、炭素や酸素を含んでいても良い。

本発明の下層の膜構造は、経時変化への安定性、耐環境性の点から微結晶（粒径数nm以下）もしくはアモルファスであるのが好ましい。タンタルとホウ素を含む合金は、アモルファス化が容易で、平滑性に優れた膜が得られるという利点を有する。また、膜応力の制御性にも優れているため、マスクパターンの寸法精度を高精度に形成できる点で好ましい。この場合、アモルファス化のために好ましいホウ素の含有量は、10～25at%である。タンタルとホウ素の合金に窒素を含んだ物質も好ましく用いられる。窒素を加えることで膜の平滑性を向上させ、表面粗さを小さくする効果が得られる。

又、本発明の吸収体層下層には、タンタルを含む材料以外には、クロム、マンガ、ガリウム、ハフニウム、タングステンを含む材料、例えばこれらの単体又はこれらの元素を含む合金等を用いることができる。

反射型マスクにおいては、露光光はマスク面に対し垂直な方向から数度傾いた方向より入射される。従って、吸収体パターンの厚みが厚いと、パターン自身の影が生じ、露光時にパターンのエッジ部分にぼやけなどが生じて鮮明な転写像が得られないため、吸収体層全体の厚みは、薄い方が好ましい。この点から、吸収体層の下層は、露光光の波長に対し、吸収係数が大きい方が有利であり、0.025以上、更には、0.030以上であるのであるのが好ましい。なお、吸収体

層全体の膜厚は、露光光であるEUV光が十分に吸収できる厚みでなるべく薄い方が良いが、通常30～100nm程度である。更に好ましくは80nm以下である。

又、吸収体層全体を薄くするという目的のためには、最上層のEUV吸収率が高いほうが有利である。最上層のEUV吸収能が大きいほど、その分下層を薄く出来るからである。最上層の材料の好ましいEUV吸収係数は、0.01以上、好ましくは0.015以上である。

上述したように、本発明では、吸収体層を最上層と下層で機能を分離して積層構造としたことにより、各層それぞれの特性を最適化でき、結果として、吸収体層の厚みを小さくできるという利点も有する。

吸収体層（最上層及び下層）は、マグネトロンスパッタリングなどのスパッタ法等一般的な成膜方法で製造できる。例えば、タンタルホウ素合金の窒化物（TaBN）であれば、タンタルとホウ素を含む合金ターゲットを用い、窒素を添加したアルゴンガスを用いた反応性DCスパッタリング法で成膜することができる。

次に、バッファ層について説明する。

バッファ層は、吸収体層にパターンを形成及びパターンを修正する際に、多層反射膜を保護する機能を有する。そのため、本発明のバッファ層は、吸収体層下層のパターン形成時のエッチング条件に耐性を有する材料が選択される。

例えばTaを含む吸収体層下層材料と組み合わせるバッファ層としては、Crを含む材料からなるバッファ層が好ましく用いられる。Crを含む材料からなるバッファ層は、Taを含む本発明の吸収体層とのエッチング選択比が大きく取れる（20以上）。又、Crを含む材料は、検査波長における反射率が約40%～55%程度であり、後述する多層反射膜表面、バッファ層表面、吸収体層表面の検査波長における反射率の関係からも好ましい。更には、バッファ層除去時に多層反射膜へのダメージをほとんど与えずに除去できる。

バッファ層として用いられるCrを含む材料としては、Cr単体以外に、CrとN、O、Cから選択される少なくとも一つの元素を含む材料を好ましく用いるこ

とができる。例えば、窒化クロム (CrN)、酸化クロム (CrO)、炭化クロム (CrC)、酸化窒化クロム (CrNO)、炭化窒化酸化クロム (CrCNO) 等である。

Cr を含むバッファ層は、マグネトロンスパッタ法などのスパッタ法で形成することができる。例えば、上述した窒化クロム膜の場合、 Cr ターゲットを用い、 Ar に窒素を5～40%程度添加したガス雰囲気中で成膜を行えばよい。

バッファ層の膜厚は、集束イオンビーム (Focused Ion Beam, FIB) を用いた吸収体パターンの修正を行う場合には、30～50nmとするのが好ましいが、FIBを用いない場合には、4～10nmと薄くすることができる。

その他に、本発明の吸収体層と組み合わせて使用できるバッファ層としては、 SiO_2 、シリコンの酸化窒化物 (SiON)、 Ru 等が挙げられ、 Ta を含まない吸収体層との組み合わせでは Ta をバッファ層として使用することもできる。

本発明では、吸収体層の最上層に下層へのパターン形成の際のエッチングマスクとしての機能を実現させるために、最上層及び下層の材料の組み合わせが重要である。更に、バッファ層を有する場合にはバッファ層と各層との組み合わせも重要である。

以下、各層の材料の選択につき説明する。

まず、バッファ層がない場合には、最上層に求められる最低条件は、吸収体パターンの検査光に対して低反射率を有すること、吸収体層の下層のエッチング条件に耐性を有すること、及び最上層へのマスクパターン形成時のエッチング条件において下層がエッチングされない（下層が最上層のエッチング条件に耐性を有する）ことである。従って、まず、吸収体層の最上層と下層は、全く異なるエッチング特性を有しているものが好ましい。吸収体層の下層として、例えば Ta を含む材料を使用した場合には、通常、塩素ガスを用いたドライエッチングでパターン形成されるため、最上層は、塩素エッチングに対して耐性を有する材料であり、かつ Ta を含む材料が耐性を有しているエッチング条件でエッチングが可能

である材料から選択される。このような材料としては、例えば、Siを含む材料、Crを含む材料が挙げられる。このような材料のうち、吸収体層のパターン検査に用いる検査波長の光に対し、十分低い反射率を有する材料が選択され、例えば、SiON、金属とシリコンの合金の酸窒化物（例えばMoSiON）、クロムの酸化物（CrO）、クロムの酸窒化物（CrON）等が用いられる。

また、吸収体層の下層として、Crを含む材料を使用した場合には、通常、塩素と酸素の混合ガスを用いたドライエッチングでパターン形成されるため、最上層は、塩素と酸素の混合ガスのエッチングに対して耐性を有する材料であり、かつCrを含む材料が耐性を有しているエッチング条件でエッチングが可能である材料から選択される。このような材料としては、例えば、Siを含む材料、Taを含む材料が挙げられる。このような材料のうち、吸収体層のパターン検査に用いる検査波長の光に対し、十分低い反射率を有する材料が選択され、例えば、SiON、金属とシリコンの合金の酸窒化物（例えばMoSiON）、タンタルの酸化物（TaO）、タンタルの酸窒化物（TaON）、タンタルホウ素合金の酸化物（TaBO）、タンタルホウ素合金の酸窒化物（TaBNO）、タンタルとシリコンの酸窒化物（TaSiON）等が用いられる。

このように最上層として、金属又は合金（例えば、Siとの合金やBとの合金）の酸化物、窒化物、酸窒化物等が好ましく用いられる。最上層の材料は、上述した吸収体層下層とのエッチングの関係が満たされるよう、吸収体下層の材料との関係で選択すればよい。このうち、金属の酸化物、窒化物の場合、一般に、窒素又は酸素の量が多くなるほど、検査波長に対する反射率は低下するため、酸素又は窒素の量を調整することで、最上層の検査波長に対する反射率をある程度コントロールすることができる。又、金属とシリコンの合金の酸窒化物は、反射率が低い検査光の波長帯域が比較的広く、検査光の変更にも柔軟に対応できる点、膜厚の差による反射率の変化が小さい点で好ましい。

また、多層反射膜と吸収体層の間にバッファ層がある場合には、最上層には前述の条件のほかに、更に次の特性が求められる。すなわち、バッファ層にパターンを形成する際のエッチング条件に耐性を有することである。例えば、バッファ

層にCrを含む材料を使用した場合、一般に、そのエッチングには、酸素と塩素を含むガスが用いられる。従って、吸収体層の最上層は、酸素と塩素の混合ガスに対する耐性を有する必要がある。このような材料としては例えば、Siを含む材料（金属とシリコンの合金の酸窒化物）、Zrを含む材料、Taを含む材料、Tiを含む材料等が挙げられる。具体的には、TaとZrの合金（TaZr）、TaとZrの合金の窒化物（TaZrN）、窒化チタン（TiN）やこれらの酸化物等が挙げられる。

一方、バッファ層にSiO₂を用いた場合には、バッファ層のエッチングには、SF₆や、フッ化炭素（CF₄、C₂F₆）などのフッ素系ガスが使用される。従って、この場合最上層には、フッ素系ガスに対する耐性を有するものを選択する。このような材料としては、Crを含む材料、Tiを含む材料、Zrを含む材料等が挙げられる。具体的には、窒化チタン（TiN）、窒化ジルコニウム（ZrN）やその酸化物等が挙げられる。

これら最上層の材料は、もちろん吸収体層下層の材料との関係も考慮する必要があるため、吸収体層下層の材料に応じて、前述した吸収体層下層の材料とのエッチングの関係により、適宜選択すればよい。

以上のように、各層の材料は、吸収体層の最上層及び下層、並びにバッファ層へのパターン形成時のエッチング条件及びエッチング選択比を考慮し、かつ、パターン検査波長において十分なコントラストが得られるように、各層の組み合わせを決定すればよい。

各層の材料の好ましい組み合わせとしては、例えば、吸収体層下層としてTaを含む材料（塩素ガスでエッチング可能）、最上層としてSiを含む材料（フッ素系ガスでエッチング可能）、バッファ層としてCrを含む材料（塩素+酸素ガスでエッチング可能）である。又、吸収体層下層としてCrを含む材料（酸素+塩素でエッチング可能）、最上層としてSiを含む材料（フッ素系ガスでエッチング可能）、バッファ層としてTaを含む材料（塩素ガスでエッチング可能）も好ましい。

又、上記条件を満たすように材料を選択できるのであれば、エッチング処理に

においては、ドライエッチングのみならず、ウェットエッチングを用いても良い。

次に、多層反射膜について説明する。

多層反射膜は、屈折率の異なる元素が周期的に積層された多層膜が用いられる。一般的には、重元素又はその化合物の薄膜と、軽元素又はその化合物の薄膜が交互に40周期程度積層された多層膜が用いられる。波長13～14nmのEUV光に対する多層反射膜としては、MoとSiを交互に40周期程度積層したMo/Si周期積層膜が用いられる。その他に、EUV光の領域で使用される多層反射膜として、Ru/Si周期多層膜、Mo/Be周期多層膜、Mo化合物/Si化合物周期多層膜、Si/Nb周期多層膜、Si/Mo/Ru周期多層膜、Si/Mo/Ru/Mo周期多層膜、Si/Ru/Mo/Ru周期多層膜などがあるが、露光波長により、適宜選択すればよい。

多層反射膜は、DCマグネトロンスパッタ法や、イオンビームデポジション法などにより、各層を成膜することにより形成できる。

上述したMo/Si周期多層膜の場合、DCマグネトロンスパッタ法により、まずSiターゲットを用いてArガス雰囲気中でSi膜を成膜し、その後Moターゲットを用いてArガス雰囲気中でMo膜を成膜し、これを一周期として、30～60周期積層した後、最後にSi膜を形成すればよい。

次に、基板について説明する。基板としては、低熱膨張係数($0 \pm 1.0 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ の範囲内、より好ましくは $0 \pm 0.3 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ の範囲内)を有し、平滑性・平坦性及びマスク洗浄液に対する耐性に優れたものが好ましく、低熱膨張性を有するガラス、例えば $\text{SiO}_2\text{-TiO}_2$ 系ガラス等が用いられる。その他には、 β 石英固溶体を析出した結晶化ガラスや、石英ガラス、シリコンや金属などの基板を用いることもできる。金属基板の例としては、インバー合金(Fe-Ni系合金)などが挙げられる。

基板は、0.2nmRms以下の平滑な表面と、100nm以下の平坦度を有することが、高反射率及び高転写精度を得るために好ましい。又、基板は、その上に形成される膜の膜応力による変形を防止するために、高い剛性を有しているものが好ましい。特に、65GPa以上の高いヤング率を有しているものが好ま

しい。

なお、本発明において平滑性を示す単位 R_{ms} は、二乗平均平方根粗さであり、原子間力顕微鏡で測定することができる。本発明に記載する平坦度は、 TIR (Total Indicated Reading) で示される表面の反り (変形量) を表す値で、基板表面を基準として最小自乗法で定められる平面を焦平面とし、この焦平面より上にある基板表面の最も高い位置と、焦平面より下にある基板表面の最も低い位置との高低差の絶対値である。なお、本発明においては、平坦度は、 $140\text{mm} \times 140\text{mm}$ エリアでの測定値である。

次に、本実施形態の反射型マスクの製造工程及びパターンの検査につき、バッファ層を有する場合を例にとり説明する。

本実施形態の反射型マスクブランクは、基板上に順次、多層反射膜、バッファ層、下層と最上層 2 層からなる吸収体層の各層を形成することで得られる。各層の材料及び形成方法については上述した通りである。以下、バッファ層がクロムを含む材料、吸収体層下層が Ta を含む材料、吸収体層最上層が Si を含む材料の場合につき説明する。

上記のように得られた反射型マスクブランクスの吸収体層 (最上層及び下層) に吸収体パターンを形成する。まず、吸収体層の最上層上に EB (電子線照射用) レジストを塗布し、ベーキングを行う。次に、 EB 描画機を用いて描画しこれを現像して、レジストにパターンを形成する。レジストとしては、 EB レジスト以外に、化学増幅レジストを用いることができる。

次に、レジストパターンに従って、吸収体層の最上層にフッ素系ガス (SF_6) を用いてエッチングを行い、最上層にエッチングマスクパターンを形成する。その後、熱濃硫酸を用いて最上層上のレジストを除去する。

更に、最上層に形成されたエッチングマスクパターンをマスクとして、吸収体層下層を塩素を用いてドライエッチングを行い、吸収体パターンを形成する。本発明では、厚さの薄い吸収体層最上層をエッチングマスクとして、吸収体層下層のパターニングを行うので、線幅の狭いパターンであっても形状精度よくパターニングを行うことができる。

ここでまず、吸収体パターンが設計通りに形成されているかどうかの検査を行う。

吸収体パターンの検査には、前述のように検査光として波長190nm～260nm程度の遠紫外光が用いられ、この検査光が吸収体パターンが形成されたマスク上に入射される。ここでは、吸収体パターン上で反射される検査光と、吸収体層が除去されて露出したバッファ層で反射される検査光を検出し、そのコントラストを観察することによって検査を行う。本発明では、吸収体層最上層を検査波長に対し低反射の材料としたため、十分なコントラストが得られる。

このようにして、除去されるべきでない吸収体層が除去されたピンホール欠陥（白欠陥）及び、エッチング不足により、除去されずに残っている吸収体層（黒欠陥）を検出する。

ピンホール欠陥や、エッチング不足による欠陥が検出された場合には、これを修正する。ピンホール欠陥の修正には、集束イオンビーム（Focused Ion Beam, FIB）アシストデポジション法により炭素膜を堆積させるなどの方法で修復を行うことができる。またエッチング不足による欠陥の修正には、FIB照射等による不要部分の除去を行うことができる。

次に、吸収体層最上層のパターンをマスクとして、バッファ層を吸収体パターンに従って除去し、バッファ層にパターンを形成する。クロムを含む材料を使用したバッファ層の場合、塩素と酸素を含むガスでのドライエッチングを用いる。

最後に、形成されたパターンの最終確認検査を行う。この最終確認検査は、仕様通りの寸法精度でパターンが形成されているかどうか、最終的に確認を行うものである。

この最終検査の場合も、波長190nm～260nm程度の遠紫外光が用いられ、この検査光が吸収体層及びバッファ層がパターン状に形成されたマスクに入射される。この場合、吸収体パターン上で反射される検査光と、吸収体層及びバッファ層が除去されて露出した多層反射膜上で反射される検査光を検出し、そのコントラストを観察することにより検査を行う。

本発明では、吸収体層の最上層に、検査波長の光に対して低反射の材料を用い

ているので、最終検査においても十分なコントラストを得ることができる。

なお、各層の検査波長に対する反射率は、多層反射膜表面、バッファ層表面、吸収体層表面の順に、検査光に対する反射率が順次下がるように設計するのが好ましい。このようにする事で、パターン検査のいずれにおいても、吸収体層パターンのある部分が暗くなり、パターンコントラストが反転することがないので、検査機の設定を変える必要がなく、結果も分かりやすい。

なお、上述したマスク製造工程でのバッファ層の除去は、バッファ層が薄く形成されており、反射率低下に影響が少ない場合には、行わなくとも良い。この場合、反射型マスクとしては、多層反射膜上全体をバッファ層が覆っている状態で使用される。また、バッファ層は必要に応じて形成すればよく、形成しなくても良い。

以上のようにして、本発明では、吸収体層を積層構造とし、その最上層をマスクパターンの検査時の低反射層であるとともに、吸収体層の下層のパターニングの際のエッチングマスク層としたことにより、簡単な層構成で、マスクパターンの検査時に、十分なコントラストを有すると共に、線幅の細いパターンであっても形状精度よく形成でき、高品質な転写像を得ることのできる反射型マスクブランクス及び反射型マスクが得られる。

なお、上述した何れの反射型マスク及び反射型マスクブランクスも、前述したEUV光（波長0.2～100nm程度）を露光光として用いた場合好適であるが、他波長の光に対しても適宜用いることができる。

以下、実施例をあげて、本発明をより具体的に説明する。

第1図は本発明の実施例に係る反射型マスクの製造工程を示す図である。第1図（1）に本実施例の反射型マスクブランクス10を示す。基板11は、石英ガラス基板（外形6インチ角、厚さが0.25インチ）である。そして、ガラス基板は機械研磨により、0.2nmRms以下の平滑な表面と100nm以下の平坦度に形成した。

基板11上に形成される多層反射膜12は、13～14nmの露光光波長帯域に適した多層反射膜を形成するために、本実施例では、Mo/Si周期多層反射

膜を採用した。多層反射膜12は、MoとSiをイオンビーム成膜装置（IBD）により基板上に交互に積層して形成した。Si膜4.2nmとMo膜2.8nmを一周期として、40周期積層した後、最後にSi膜を7nm成膜した。合計膜厚は287nmである。この多層反射膜に対し、13.4nmの光の入射角2度での反射率は62.4%であった。又、波長257nmの光に対する反射率は、60%であった。

多層反射膜12上に形成されたバッファ層13は、窒化クロムから構成されており、膜厚は50nmである。この窒化クロムは、Cr:N=90:10 (at%)である。このバッファ層13はCrターゲットを用いて、スパッタガスとしてArに窒素を10%添加したガスを用い、DCマグネトロン反応性スパッタ法により形成した。形成されたバッファ層13の結晶状態は微結晶であることをX線回折法にて確認した。バッファ層13表面の257nmの光に対する反射率は、42.1%であった。

バッファ層13上に形成される本実施例の吸収体層下層14は、タンタルホウ素合金の窒化物（TaBN）を膜厚50nmに形成した。この吸収体層下層の材料は、組成は、Ta:B:Nは65.6:16.4:18 (at%)とした。この吸収体層下層14は、DCマグネトロン反応性スパッタ法により、TaとBを含む焼結体ターゲットを用い、Arに窒素を添加したガスを用いて成膜した。成膜された吸収体層下層14は、結晶状態はアモルファスであった。又、波長13.4nmのEUV光に対する吸収係数は0.03、波長257nmの光に対する反射率は34.2%であった。

吸収体層下層14上には、吸収体層の最上層15を22nmの厚さに形成した。この最上層は、吸収体層下層14及び、バッファ層13とのエッチング条件及びエッチング選択比、ならびに、波長257nmの検査光に対する低反射率を得る点から、モリブデンシリコン合金の酸窒化物（MoSiON）を選択した。又、その組成比は、Mo:Si:O:N=19:19:43:19 (at%)とした。この最上層15は、MoSiターゲットを用い、Arに酸素及び窒素を添加したガスを用いてDCマグネトロン反応性スパッタリング法により成膜した。得

られた膜の波長 13.4 nm の EUV 光に対する吸収係数は 0.4 であった。又、波長 257 nm の検査光に対する最上層表面の反射率は 4.4%、波長 13.4 nm の光に対する反射率は、0.6% であった。

第 2 図は、波長 190 nm ~ 800 nm の範囲の光に対する、吸収体層最上層表面での反射率及び最上層を形成する前の下層表面での反射率を示すグラフである。同図に示すように、最上層に MoSiON 材料を用いることにより、検査波長における反射率を大幅に低下させることができた。

以上のようにして、第 1 図 (1) に示す本実施例の反射型マスクブランクス 10 を得た。

次に、上述した反射型マスクブランクス 10 から、第 1 図 (5) に示す反射型マスク 20 を製作する方法について説明する。

まず、上記反射型マスクブランクス 10 の吸収体層最上層 15 の上に有機系のフォトリソ resist を膜厚 200 nm 塗布し、EB 描画機を用いて描画、現像し、レジストパターンを形成した (図示せず)。

このレジストパターンをマスクとして、SF₆ ガスを用いて吸収体層の最上層 15 をドライエッチングし、吸収体層の最上層 15 にマスクパターン 15a を形成した。SF₆ ガスによる吸収体層の最上層のドライエッチング条件に対する、吸収体層の最上層と吸収体層の下層とのエッチング選択比は、約 10 であり、下層は最上層のエッチング条件に対し、十分なエッチング耐性を有していた。

更に、最上層上に残存するレジストパターンを硫酸水溶液にて処理し、溶解除去した (第 1 図 (2))。

次に、最上層に形成されたマスクパターン 15a をマスクとして、吸収体層の下層 14 に吸収体パターン 14a を形成した (第 1 図 (3))。このパターンの形成は、塩素ガスを用いたエッチングにより行った。吸収体層の下層のエッチング条件において、下層と最上層とのエッチング選択比は約 25 であり、最上層はわずかに膜厚が減少したが、下層のエッチング条件に十分な耐性を有していた。

まずこの状態で、吸収体パターンの検査を行った。この吸収体パターンの検査は、波長 257 nm の検査光を用いて、これをマスクの表面に入射させ、最上層

の吸収体パターン 15 a で反射される検査光と、吸収体層が除去されて露出したバッファ層 13 表面で反射される検査光とのコントラストを観察することにより行った。

本実施例における吸収体パターン 15 a 表面と、バッファ層 13 表面との検査光に対する反射率の比は 1 : 9.6 であり、コントラスト値は 81% であり、パターン検査において十分なコントラストが得られた。

この検査結果に基づいて、第 1 図 (3) に示すような吸収体層の下層に発生したピンホール欠陥 21 (白欠陥) 及びエッチング不足欠陥 22 (黒欠陥) を修復した。白欠陥は、集束イオンビーム (FIB) アシストデポジション法により炭素膜 23 を堆積して修復し、黒欠陥は、レーザービーム照射により残留部分を除去することにより、修復した吸収体層のパターン 15 b、14 b とした (第 1 図 (4))。

次に、マスクの反射領域 (吸収体層のパターン 15 b、14 b のない部分) 上に残存しているバッファ層 13 である窒化クロム層を上記吸収体層のパターンに従って除去し、バッファ層のパターン 13 a を形成した (第 1 図 (5))。バッファ層 13 の除去には、塩素と酸素の混合ガスによるドライエッチングを用いた。バッファ層 13 のエッチング条件に対するバッファ層と最上層のエッチング選択比は約 2.5 であり、最上層はわずかに膜厚が減少したが、バッファ層 13 のエッチング条件に対し十分な耐性を有していた。最上層の最終膜厚は 20 nm であった。

以上のようにして、第 1 図 (5) に示す構造の反射型マスク 20 を得た。

ここで、反射型マスク 20 の最終検査を行った。検査光には、前述の検査と同様、波長 257 nm の光を用い、これをマスク表面に入射させ、最上層の吸収体パターン 15 b で反射される検査光と、多層反射膜 12 上で反射される検査光とのコントラストを観察することにより行った。吸収体パターン 15 b 表面と、バッファ層 13 が除去されて露出した多層反射膜 12 表面との検査光に対する反射率の比は 1 : 13.6 であり、コントラスト値は 86% であり、最終検査においても十分なコントラストが得られた。

以上のようにして、反射型マスク 20 には、デザインルールが $0.07\mu\text{m}$ の 16Bbit-DRAM 用のパターンを設計通り形成できている事が検査により確認できた。

次に第 3 図を参照して、本実施例の反射型マスク 20 を用いてレジスト付き半導体基板に EUV 光によってパターンを転写する方法を説明する。第 3 図は反射型マスクを使用するパターン転写装置の概略構成図である。同図に示すように、パターン転写装置 50 は、レーザープラズマ X 線源 32、反射型マスク 20、縮小光学系 33 等から概略構成される。縮小光学系 33 は、X 線反射ミラーを用いており、この縮小光学系 33 により、反射型マスク 20 で反射されたパターンは通常 $1/4$ 程度に縮小される。尚、露光波長として $13\sim 14\text{nm}$ の波長帯を使用するので、光路が真空中になるように予め設定した。

このような状態で、レーザープラズマ X 線源 32 から得られた EUV 光を反射型マスク 20 に入射し、ここで反射された光を縮小光学系 33 を通して Siウエハ 34 上に転写した。反射型マスク 20 に入射した光は、吸収体のパターンのある部分では、吸収体層に吸収されて反射されず、一方、吸収体パターンのない部分に入射した光は多層反射膜により反射される。このようにして、反射型マスク 20 から反射される光により形成される像が縮小光学系 33 に入射する。縮小光学系 33 を経由した露光光は、Siウエハ 34 上のレジスト層に転写パターンを露光する。そして、露光済レジストを現像することによってレジストパターンを形成した。

以上のようにして半導体基板上へのパターン転写を行った結果、本実施例の反射型マスクの精度は 70nm デザインルールの要求精度である 16nm 以下であることが確認できた。

また、比較例として、吸収体層は 1 層構造とし、上記実施例の吸収体層の下層と同じタンタルホウ素合金の窒化物を用い、膜厚は上記実施例の吸収体層の最上層と下層の合計膜厚とほぼ等しい 70nm とし、その他の構成は上記実施例と同様にして反射型マスクブランクを得た。本比較例は、このように吸収体層を 1 層構造とし、さらに吸収体層のエッチングの際に有機レジストをマスクとした点

が上記実施例と異なる。

本比較例のマスキングブランクス（マスク）の吸収体層上に、有機物質からなる電子線照射用レジストを400 nmの厚さに塗布し、このレジストをベーク後、電子線照射して現像し、レジストパターンを形成した。このレジストパターンをマスクとして、吸収体層にパターンを形成した。吸収体層のパターン形成には塩素ガスを用いた。有機物質からなる電子線照射用レジストと吸収体層のエッチング選択比は約1であり、吸収体層のパターン形成後には、有機レジストはオーバーエッチングを行ったこともあり約100 nm程度削られていた。吸収体層のパターン形成後、レジストを熱濃硫酸を用いて除去した。

このようにして、吸収体層にパターンを形成した後、上記実施例と同様に、257 nmの波長の検査光を用いて吸収体パターンの検査を行った。検査光に対する吸収体層表面での反射率は34.2%であった。吸収体層表面とバッファ層表面での検査光の反射率の比は、1:1.2であり、コントラスト値は10%と小さく、正確な検査が行えなかった。又、形成された吸収体パターンをSEM（走査型電子顕微鏡）で観察したところ、特に線幅の狭い部分において、多数のエッチング不足欠陥（黒欠陥）が観察された。また、設計どおりの形状が得られていない箇所が観察された。

請 求 の 範 囲

1. 基板と、該基板上に順次形成された、露光光を反射する多層反射膜及び露光光を吸収する吸収体層を備えた反射型マスクブランクスであって、

前記吸収体層は、少なくとも最上層と、それ以外の下層とからなる積層構造となっており、前記最上層は、前記吸収体層に形成された吸収体層のパターンの検査に使用する検査波長の光に対する反射率が20%以下であり、かつ下層へのパターン形成の際のエッチング条件に対し耐性を有する無機材料で形成されていることを特徴とする反射型マスクブランクス。

2. 基板と、該基板上に順次形成された、露光光を反射する多層反射膜及び露光光を吸収する吸収体層を備えた反射型マスクブランクスであって、

前記吸収体層は、少なくとも最上層と、それ以外の下層とからなる積層構造となっており、前記最上層は、前記吸収体層に形成された吸収体層のパターンの検査に使用する検査波長の光において、前記吸収体層の直下の層に対する下記の式で示されるコントラスト値が40%以上であり、かつ下層へのパターン形成の際のエッチング条件に対し耐性を有する無機材料で形成されていることを特徴とする反射型マスクブランクス。

$$(\text{式}) \text{コントラスト値}(\%) = (R_2 - R_1) / (R_2 + R_1) \times 100$$

(ただし、 R_1 は検査波長の光に対する最上層表面の反射率、 R_2 は吸収体層直下の層表面の反射率)

3. 前記吸収体層のパターンの検査に使用する検査波長が190nm～260nmの範囲に含まれることを特徴とする請求の範囲第1項又は第2項に記載の反射型マスクブランクス。

4. 前記吸収体層の下層にパターンを形成する際の前記最上層と下層とのエッチング選択比が5以上であることを特徴とする請求の範囲第1乃至3項のいずれかに記載の反射型マスクブランクス。

5. 前記吸収体層の下層がタンタル(Ta)を含む材料で、前記最上層がケイ素(Si)を含む材料でそれぞれ構成されることを特徴とする請求の範囲第1乃至

4項のいずれかに記載の反射型マスクブランクス。

6. 前記多層反射膜と吸収体層との間に、更に、吸収体層の下層のパターン形成及びパターン修正の際のエッチング条件に対し耐性を有するバッファ層を有することを特徴とする請求の範囲第1乃至5項のいずれかに記載の反射型マスクブランクス。

7. 前記バッファ層がクロム（Cr）を含む材料で構成されることを特徴とする請求の範囲第6項に記載の反射型マスクブランクス。


8. 請求の範囲第1乃至7項のいずれかに記載の反射型マスクブランクの吸収体層にパターンを形成してなることを特徴とする反射型マスク。

9. 基板と、基板上に順次形成された、露光光を反射する多層反射膜及び露光光を吸収するパターン状に形成された吸収体層を備えた反射型マスクの製造方法であって、


前記吸収体層は、少なくとも最上層と、それ以外の下層からなる積層構造となっており、前記最上層にパターンを形成し、次いで該最上層に形成されたパターンをマスクとして前記吸収体層の下層のエッチングを行い、下層にパターンを形成することを特徴とする反射型マスクの製造方法。

10. 前記多層反射膜と吸収体層との間に、更に、吸収体層の下層のパターン形成及びパターン修正の際のエッチング条件に対し耐性を有するバッファ層を有し、前記吸収体層の最上層及び下層にパターンを形成した後、該吸収体層に形成されたパターンをマスクとして前記バッファ層のエッチングを行い、バッファ層にパターンを形成することを特徴とする請求の範囲第9項に記載の反射型マスクの製造方法。


11. 請求の範囲第9項又は第10項に記載の反射型マスクの製造方法によって得られた反射型マスクを使用して、半導体基板上にパターン転写を行うことを特徴とするパターン転写方法。




第1図



第2図



第3図



第 4 図

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/08527

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ G03F1/16, H01L21/027

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ G03F1/08, G03F1/16, H01L21/027

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2001-237174 A (Oki Electric Industry Co., Ltd.), 31 August, 2001 (31.08.01), Full text; all drawings; particularly, Par. Nos. [0008] to [0010], [0012] to [0013], [0031] to [0033], [0049] to [0062]; Fig. 7 (Family: none)	1-11
Y	JP 59-89422 A (Mitsubishi Electric Corp.), 23 May, 1984 (23.05.84), Full text; all drawings (Family: none)	1-4, 9, 11

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier document but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
02 October, 2003 (02.10.03)

Date of mailing of the international search report
14 October, 2003 (14.10.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/08527

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2-174214 A (Nippon Telegraph And Telephone Corp.), 05 July, 1990 (05.07.90), Full text; all drawings (Family: none)	1-5,9,11
Y A	JP 8-213303 A (Nikon Corp.), 20 August, 1996 (20.08.96), Abstract; Claims; Par. Nos. [0014] to [0016]; Figs. 1, 3 (Family: none)	5-7,10 4
Y A	JP 7-333829 A (Hitachi, Ltd.), 22 December, 1995 (22.12.95), Abstract; Claims; Par. Nos. [0007] to [0010]; Fig. 1 (Family: none)	5-7,10 4
Y A	US 2002/45108 A1 (Byoung-taek Lee et al.), 18 April, 2002 (18.04.02), Abstract; Par. Nos. [0035] to [0037], [0042] to [0045] & JP 2002-122981 A Abstract; Par. Nos. [0010] to [0017] & KR 2002029590 A	5-7,10 4
A	US 6178221 B1 (Advanced Micro Devices, Inc.), 23 January, 2001 (23.01.01), Abstract (Family: none)	1-11
A	WO 02/41077 A2 (Advanced Micro Devices, Inc.), 23 May, 2002 (23.05.02), Abstract & US 2002/146648 A1 & AU 3135002 A	1-11

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G03F1/16, H01L21/027

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G03F1/08, G03F1/16, H01L21/027

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2001-237174 A (沖電気工業株式会社) 2001.08.31 全文, 全図, 特に、【0008】-【0010】、【0012】- 【0013】、【0031】-【0033】、【0049】-【0 062】、図7 (ファミリーなし)	1-11
Y	JP 59-89422 A (三菱電機株式会社) 1984.05.23 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-4, 9, 11

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

02.10.03

国際調査報告の発送日

14.10.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

伊藤 昌哉

2M

8808

電話番号 03-3581-1101 内線 3274

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2-174214 A (日本電信電話株式会社) 1990. 07. 05 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-5, 9, 11
Y	JP 8-213303 A (株式会社ニコン) 1996. 08. 20	5-7, 10
A	要約, 特許請求の範囲, 【0014】-【0016】, 図1, 3 (ファミリーなし)	4
Y	JP 7-333829 A (株式会社日立製作所) 1995. 12. 22	5-7, 10
A	要約, 特許請求の範囲, 【0007】-【0010】, 図1 (ファミリーなし)	4
Y	US 2002/45108 A1 (Byoung-taek Lee et al.) 2002. 04. 18	5-7, 10
A	要約, 【0035】-【0037】, 【0042】-【0045】 &JP 2002-122981 A 要約, 【0010】-【0017】 &KR 2002029590 A	4
A	US 6178221 B1 (Advanced Micro Devices, Inc.) 2001. 01. 23 要約 (ファミリーなし)	1-11
A	WO 02/41077 A2 (Advanced Micro Devices, Inc.) 2002. 05. 23 要約 &US 2002/146648 A1 &AU 3135002 A	1-11